

pandOMO

PANDOMO® SP-GS

Ytskydd

- Skyddar och förhindrar nedbrytning
- Skapar en halvblank till blank golvyta
- Halkhämmande
- Systemprodukt med PANDOMO SP-SL och SP-PS



Användningsområde

PANDOMO® SP-GS är en produkt som i första hand är till för att skydda PANDOMO® FLOOR-installationer. PANDOMO® SP-GS är utmärkt till framför allt golv. PANDOMO® SP-GS är en 1-komponentsprodukt som är lättarbetad. PANDOMO® SP-GS är en ytbehandling till de olika PANDOMO FLOOR-programmen. PANDOMO® SP-GS ska i första hand ligga ovanpå SP-SL- eller SP-PS-behandlingar. PANDOMO® SP-GS kan även användas till andra ytor som inte är ARDEX-system eller ARDEX-produkter men i dessa fall kan inte ARDEX ge någon garanti för funktion och kvalitet då det finns otaliga kombinationer. PANDOMO® SP-GS ska inte användas utomhus eller på permanent fuktiga ytor.

Egenskaper

PANDOMO® SP-GS är en produkt för ytbehandling. PANDOMO® SP-GS skyddar mot smuts och fotavtryck samt gör att ytan blir vattenavvisande vilket förhindrar nedbrytning som orsakas av vatten- eller kloridinträngning. PANDOMO® SP-GS har halkhämmande egenskaper. PANDOMO® SP-GS kan förändra utseendet på ytan och påverka upplevelsen av färgerna, därför rekommenderar ARDEX att prover utförs för att resultatet ska överensstämma med förväntningarna. PANDOMO® SP-GS skapar en halvblank till blank yta, beroende på underlagets förutsättningar. Önskas en sidenmatt yta, välj då i stället PANDOMO® SP-MS.

Underlaget

Underlaget ska vara torrt, stabilt, fast, bärkraftigt samt fritt från skiljemedel. Förbered behandlingen med PANDOMO® SP-GS genom att avlägsna damm från porer och ytor genom dammsugning och torrrengöring med mikrofiberutrustning. När PANDOMO® SP-GS ska läggas på SP-SL eller SP-PS måste produkterna vara helt uttorkade. Se produktbladen för de PANDOMO® SP-produkter som är underlag för PANDOMO® SP-GS i det aktuella fallet.

Arbetsätt

PANDOMO® SP-GS påförs utspädd med en gummiraka, fiberpälsmopp eller en mikrofiber-mopp. PANDOMO® SP-GS ska alltid påföras från ett håll och framåt i ett moment utan att droppa på obehandlade ytor, detta för att undvika prickar och ränder i ytan. Det ska bli en tunn och jämn film. I innerhörn kan PANDOMO® SP-GS med fördel påföras med en fin lackpensel. PANDOMO® SP-GS ska läggas i minst 2 lager och första lagret ska torka i minst 60 minuter, eller längre om temperaturen är lägre än 20 °C och en luftfuktighet på cirka 60 %.

Under appliceringen bör temperaturen på luften och ytan vara minst +15°C. Torka inte av de delvis torra ytorna igen. Är det nödvändigt att jämna ut pölar ska detta ske innan

behandlingen börjat att torka. Om behandlingen får några dagars torktid innan belastning kommer livslängden att öka.

Säkerhet

Information om säkerhet och bortskaffande:

Läs noggrant säkerhetsdatabladet för PANDOMO® SP-GS. PANDOMO® SP-GS är endast för kommersiellt bruk.

Produkten och dess verktyg förvaras oåtkomligt för barn.

Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd.

Tekniska data

Innehåll:	Akrylatdispersion
GHS/CPL:	EUH208, EUH210, Se säkerhetsdatabladet
Densitet:	1,03 kg/liter
pH värde:	Ca 8,5
Arbetstemperatur:	+15 - + 25° C
Förbrukning/applikation:	Ca 25 ml/m ² /lager
Torktid, Dammtorr:	Ca 30 minuter
Torktid, Lätt gångtrafik:	Ca 2 timmar
Torktid, Belastningsbar:	Ca 3 - 5 dygn
Rengöring:	ARDEX CW
Emissioner:	VOC <3%
Förpackning:	Dunk 5 Liter
Lagring:	Förvaras ca 1 år i oöppnad förpackning. När förpackningen är öppnad ska innehållet förbrukas inom kort.
Artikelnummer:	22404
GTIN-nummer:	4024705224048